

厦光涂料®

中国的涂料工匠 | 始于1989

浙江厦光涂料有限公司

公司地址:浙江省台州市椒江区太和路188号

邮政编码:318000

业务电话:400-8323-189 /0576-88505916

厦光反射隔热真石漆



产品简介:

厦光反射隔热真石漆采用了行业内最前沿的技术,以高耐候硅丙乳液为粘结剂,并通过独特的制造工艺将纯进口高性能反射隔热材料的反射性能完美嫁接到彩砂表面,使涂层获得更为均匀、稳定的反射隔热性能,同时涂层的质感纹理效果能够充分满足设计的需求。

产品特性:

- 耐久性佳
- 更高太阳光反射比(依据涂层明度的变化,反射比会有变化)
- 优异的耐沾污
- 附着力强
- 永不褪色
- 耐黄变
- 防水性好
- 附着力强

技术参数

基 料：丙烯酸硅共聚乳液

颜 色：样板、色卡或提供来样

产品特征：水溶性、彩色、厚质

干燥时间：表干12小时，重涂24小时，实干48小时(温度25°C, 相对湿度80%)

施 工

施工方法：专用喷枪喷涂

稀释比例：不宜加水稀释，以免影响装饰效果，确有需要可酌加5%以内清水稀释

施工要求：在5°C-35°C以及相对湿度80%以下施工，大风、下雨等恶劣天气应避免施工。

施工工艺：

| 工序 | 道数 | 涂布率 | 涂膜厚度 |
|--------------|----|-----------------------|-------|
| 腻子层 | 2 | 3kg/m ² | 2.0mm |
| 厦光反射隔热涂料专用底漆 | 1 | 0.2kg/m ² | 0.3mm |
| 厦光反射隔热真石漆 | 2 | 4.0kg/m ² | 1.5mm |
| 厦光自洁型罩面漆 | 1 | 0.15kg/m ² | 0.3mm |

实际涂布量因基面粗糙程度，施工方法，花型不同而略有差异。